

Materiál

Hliníková fólie jednostranně potažená vrstvou bitumenového elastomeru.

Provedení

Jednostanně lepicí páska tl. 1,3 mm opatřená linerem a navinutá do role.

Délka role 10 m, tl. pásky 1,3 mm

Šířka (mm): 45 / 50 / 75 / 100

Další rozměry na požádání.

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Třída hořlavosti	DIN 4102	B2
Aplikační teplota		+5 °C až +30 °C
Teplotní odolnost		-30 °C až +80 °C
Doba skladování		12 měsíců v neotevřeném originálním balení
Skladovací teplota		+10 °C až +25 °C

Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Velmi savé povrchy impregnovat ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primerem.

Zpracování

1. Z fólie před aplikací strhnout silikonizovaný papír a následně pásku přilepit na připravený podklad. Fólii důkladně přitlačit rukou či neostrým předmětem (vhodný je váleček) a to takovým způsobem, abychom vytlačili vzduchové bubliny.

Zlepšení přilnavosti

Po použití primeru (ME901 nebo ME902 Butyl & Bitumen Primer) při běžné teplotě je nutno nechat zavazdnout podklad 10 až 40 minut. Vydátlost primeru závisí na savosti a pórovitosti podkladu.



ME104

Bitumen Alu



Použití

Univerzálně použitelná samolepicí fólie, sloužící především k těsnění, izolaci a napojení přílehlých konstrukcí. Velmi vhodná je k těsnění spojů kovů, plastů, okapových žlabů, oplechování atik, střešních oken, potrubí od kamen, hřebene střechy, stěn, drenážních trubek. Lze aplikovat na zdivo, omítku, beton, dřevo, kovy, ocel, zinek, hliník a sklo.

Hlavní přednosti

- speciální krycí fólie zabraňuje kapilárnímu průchodu vlhkosti
- fólie je vodotěsná a odolná vůči působení UV
- velmi snadné, rychlé a cenově výhodné těsnění spojů a spár

ME104

Bitumen Alu

 **illbruck**
making it perfect.

Technický servis

Naše společnost je vždy připravena poskytnout vám technické poradenství a podporu. V případě jakýchkoli dotazů nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vy-

hrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz