

## Materiál

Akrylátový kopolymer, bez rozpouštědel

## Provedení

Plechová dóza s plněním 1000 ml

## Technické informace

<b>Báze</b>	<b>akrylátový polymer</b>
Systém	bez rozpouštědel
Doba skladování (+5 °C až +25 °C)	24 měsíců v neotevřeném originálním balení
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C
Vydatnost při aplikaci na 4 cm šíři	cca 112,5 m (4,5 m <sup>2</sup> )

## Příprava

- Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty. Odstraňte zbytky betonového a cementového prachu. Plochu určenou k lepení je též nutné zbavit zbytků barvy apod.

## Aplikace

- Primer lze zpracovávat od –10 °C venkovní teploty. Primer naneste rovnoměrně a pečlivě štětcem nebo válečkem na podklad. Okolní plochy, které nemají být natřeny, zakryjte lepicí páskou. Nainregnovaný povrch chráňte před prachem a nečistotami, než budete aplikovat butylovou nebo bitumenovou fólii. Impregnaci uchovávejte vždy v pevně uzavřené nádobě.

## Čištění

Čerstvý přípravek okamžitě odstraňte z potřísňených ploch vlhkým hadrem nebo čisticím ubrouskem AA292.



**ME904**

**Butyl & Bitumen Rimer Eko**

**Použití**

ME904 Butyl & Bitumen Primer Eko slouží jako impregnace porézních podkladů pod butylové a bitumenové pásky a fólie. Vhodnými podklady jsou různé druhy zdiva, dřevěné či dřevovláknité desky, omítky, beton a další savé a pórovité stavební materiály.

**Hlavní přednosti**

- Snadné vyčištění pracovních pomůcek
- Optimalizace přilnavosti
- Zpracovatelnost od -10 °C
- Krátká doba odvětrání (na savých podkladech lze fólii/pásku položit i do vlhké vrstvy primeru)
- Bez rozpouštědel, certifikace EMI-CODE EC1 Plus (velmi nízké emise)

**ME904**

## Butyl & Bitumen Rimer Eko



### Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si využazujeme právo na změnu receptury našeho

produkту. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



### tremco illbruck s.r.o.

Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz