

Materiál

Polymer na bázi syntetického kaučuku.

Provedení

600 ml - salám

Technické informace

Vlastnosti	Klasifikace	Vlastnosti	Klasifikace
Báze	syntetický kaučuk	Tvrdość - Shore	cca 30
Systém	fyzikální schnutí	A	
Objemová hmotnost (při 20°C)	cca 1,1 g/cm ³	E-Modul (100%)	0,5 N/mm ²
Vytvoření povrchové slupky	10 minut	Elastické zotavení	90 %
Rychlost vytvzování*	2-4mm/24 hod. (při 20 °C, 60 % RH)	Aplikační teplota	+ 5°C až + 30°C
Spotřeba	7,6 m při houšence o průměru cca. 10 mm	Skřadovací teplota	+ 5°C až + 30°C
		Teplotní odolnost	-20°C až + 80°C
		Doba skladování	12 měsíců



Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, bez prachu a volných částic, které by negativně ovlivňovaly přilnavost. Pro odmaštění fólie a podkladu lze použít produkt čistič AA404 (R40)..

Zpracování

1. Lepidlo je určeno k nanášení v housenkách o průměru cca 10 mm na jednu z připravených ploch (viz. Obr.). Pro správné usazení, následně přiložené fólie, použijte illbruck přitlačný váleček. Finální šířka lepeného spoje po přitlačení ploch by měla být 2-3 cm. V případě širších a delších, těžších pásů fólií je třeba dočasné fixace např. lepicí páskou do doby, než dojde k dostatečnému ztuhnutí lepidla, případně zvětšit šíři lepeného spoje.
2. Fixace fasádních fólií k asfaltové lepence nebo PVC fólii musí být provedena přes vložený kovový pás. Tímto bude zajištěna dobrá pevnost spoje a minimalizuje se riziko nekompatibility OT015 lepidla na těchto podkladech.

Potřebné pomůcky


Pro aplikaci materiálu je k zapotřebí vytlačovací pistole, řezák popř. stěrky.

Upozornění

Díky obsaženým chemikáliím není lepidlo vhodné pro aplikace na polystyren. Při práci nekuřte. Používejte pouze v dobře odvětraných prostorech.

OT015

Fasádní lepidlo



Použití

Lepidlo na fólie je speciálně určené pro kontaktní lepení fólií illbruck ME220 a ME210 navzájem a k podkladům jako jsou hliník, ocel, pozinkovaný plech, dřevo, tvrdé PVC či jiné neporézní materiály. Vytvořený spoj výtečně odolává, stárnutí, změnám teplot a je vodotěsný.

Hlavní přednosti

- **Excelentní odolnost vůči stárnutí**
- velmi snadná, rychlá a přesná aplikace
- excelentní pevnost spoje
- výborná odolnost vůči stárnutí
- dobrá odolnost vůči teplotním změnám a vodě

OT015

Fasádní lepidlo

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz