

Materiál

Vysoce kvalitní lepidlo na hybridní bázi. Produkt vytvrzuje při kontaktu se vzdušnou vlhkostí.

Provedení

310 ml / kartuše, 12 ks v kartónu

600 ml / salámy, 20 ks v kartónu

Technické informace

	Norma	Klasifikace
Báze		hybridní
Tvrдость (dle Shore A)	DIN 53505	25
Maximální dovolené přetvoření		25%
Charakter		dlouhodobě elastický
Systém		chemické vytvrzování
Rychlost vytvrzení*		cca 3 mm za prvních 24 hodin*
Vytvoření povrchové slupky*		cca 25 minut
Objemová hmotnost	DIN 52451-A	1,6 g/cm ³
Elastické zotavení (při 100% prodloužení)	EN27389 B	> 65 %
Teplotní odolnost		-40 °C až +90 °C
Doba skladování		12 měsíců v neotevřeném originálním balení
Skladovací teplota		+5°C až +25°C
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C

Pokyny k aplikaci

1. Podkladní plochy musí být čisté, bez volných částic, mastnoty nebo námrazy. Lepidlem na fólie mohou být vyrovnávány větší nerovnosti stavebního prvku. Hrubé vypukliny anebo prohlubně napřed vytmelit. Nedoporučujeme užití u aplikací nebo detailů, které jsou trvale zatíženy vlhkostí nebo přímo vodou (bazény apod.). Produkt neobsahuje žádná rozpouštědla a proto je možné aplikovat na EPS i XPS. Doporučujeme nicméně provést předem vlastní zkoušky přilnavosti.

Čištění

Čerstvý materiál lze odstranit čisticími ubrousky, čističem AC201 nebo acetonem či produkty na acetonové bázi. Vytvrzený materiál jde odstranit pouze mechanicky nožem, škrabkou apod.

Upozornění

Bezpečnostní pokyny naleznete na etiketě produktu nebo v bezpečnostním listu.



SP025

Lepidlo okenních fólií



Použití

Dlouhodobě elastické lepidlo určené pro fixaci okenních fólií k podkladům jako jsou zdivo, beton, pórobeton, vápenopísková cihla, dřevotříska, OSB deska a další. Materiál je vysoce ekologický šetrný, při aplikaci bez zápachu a velmi dobře zpracovatelný.

Hlavní přednosti

- výrobně odolává působení vody a povětrnosti
- zcela ekologický produkt, bez rozpouštědel
- bez zápachu při zpracování
- snadno zpracovatelný
- přetíratelný



illbruck i3 je patentovaným a certifikovaným těsnicím systémem pro normovanou montáž oken. Na funkčnost systému poskytuje Tremco illbruck záruku 10 let. Pro více informací nás kontaktujte.

SP025

Lepidlo okenních fólií

Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz