

Materiál

Jádro z extrudované PVC pěny s uzavřenými buňkami potažené vysoce lepivým butylovým kaučukem.

Provedení

Lepicí provazec navinutý do role. Jednotlivé vrstvy provazce v roli jsou odděleny silikonizovaným papírem.

Rozměry: průměr (mm): 4,8 / 6,4 / 8 / 9,5

Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Objemová hmotnost PVC	ASTM D-1667	0,15 – 0,20 g/cm ³
Objemová hmotnost butylu	ASTM D-1667	1,25 g/cm ³
Tvrdość pěny dle Shore 00	ASTM D-2240	30
Pevnost v tahu	NTP-7	980 kPa
Prodloužení při přetížení	NTP-7	180%
Síla potřebná ke stlačení o 30%	ASTM D-1667	40 kPa
Flexibilita při -10 °C	AAMA 810.1	vyhověl - bez prasklin
Vodotěsnost	NTP-38	vyhověl - žádné protečení
Teplotní odolnost		-25 °C až +70°C
Aplikační teplota		+5 °C až +40°C
Skladování		24 měsíců při +10 °C až +25 °C

Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

Zpracování

1. Odvíňte provazec z role, naměřte a uřízněte dle potřeby. Přitiskněte řádně provazec k podkladu přítlačným válečkem. Poté odstraňte ochranný silikonizovaný papír.

Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či zanechání stop lepidla na podkladu. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou.



TN413

PVC provazec + butyl



Použití

Butylový těsnicí provazec slouží pro vytvoření vodotěsné a parotěsné izolace na široké škále podkladních ploch. Produkt je vhodný pro těsnění skříní a nástaveb nákladních automobilů, těsnění střešních konstrukcí, světlíků, chladících boxů a obvodových plášťů.

Hlavní přednosti

- Vynikající izolant
- výtečné izolační vlastnosti
- neobsahuje silikon
- vysoká lepivost a přilnavost na běžné podklady
- rychlá a estetická aplikace

TN413

PVC provazec + butyl



Technický servis

V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené údaje jsou jen všeobecným návodem. Díky výskytu dalších vlivů, vznikajících

z odlišností materiálů, podmínek při zpracování a upotřebení pásky se doporučuje provést před aplikací zkoušky, které ověří způsobilost materiálu pro příslušné užití.



tremco illbruck s.r.o.
Slezská 2526/113
13000 Praha 3
Česká republika
T: +420 296 565 381
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.cz