

## Materiál

Objemově stálá, samolepicí butylkaučuková těsnicí páska s integrovanou PP textilií. Páska neobsahuje rozpouštědla.

## Provedení

Oboustranně lepicí a těsnicí páska navinutá do role.

## Technické informace

Vlastnosti	Klasifikace
Reakce na oheň (EN13 501-1)	třída E
Pevnost v odlupu (pro tl. 1mm)	cca 20 N / 25 mm
Pevnost v tahu (pro tl. 1mm)	cca 70 N / 25 mm
Protážení při přetržení (pro tl. 1mm)	cca 15%
Teplotní odolnost (dlouhodobá)	-30 °C až +80 °C
Aplikační teplota	+5 °C až +40 °C
Skladovací teplota	+5 °C až +25 °C
Skladovací doba	12 měsíců

## Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, únosné, bez prachu a volných částic. Savé povrchy je doporučeno impregnovat illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primerem.

## Zpracování

1. Na jedné straně pásky se odstraní ochranná vrstva, páska se položí na podkladní plochu a přitlačí. Poté se odstraní krycí vrstva na druhé straně pásky. Společný tlak obou podkladních ploch na pásku způsobí bezchybné utěsnění a málo nerovností.

## Zlepšení přilnavosti

Po použití illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primeru při běžné teplotě je nutno nechat zavadnout podklad 40 minut. Vydatnost impregnace je cca. 60 – 80 m při šířce pruhu 4 cm. Záleží však na savosti a pórovitosti podkladu. K dispozici je také ME902 Sprejový B&B Primer.



TN421

## Butylová páska se sítí

### Použití

Oboustranně lepicí a těsnicí páska vhodná pro vytvoření parotěsné připojovací spáry mezi fólií a okenní nebo fasádní konstrukcí. Lepení fólií na kovy, dřevo, plasty, beton a kámen. Další oblasti využití: výroba karavanů, chladicí a klimatizační technika, výroba přístrojů, automobilový průmysl.

### Hlavní přednosti

- výtečné izolační schopnosti
- neobsahuje silikon
- vynikající přilnavost na neporézní podklady

**TN421**

## Butylová páska se sítí

### Technický servis

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz