

Popis

Celoplošně samolepicí okenní fólie s proměnlivou hodnotou propustnosti pro vodní páry.

Provedení

Fólie lepí po téměř celé ploše z rubové strany. Na lícové straně je opatřena pruhem lepidla pro fixaci na rám okna nebo dveří. Fólie je dodávána v 25 m roli.

Forma dodání

Artikl	Šířka a provedení	Délka / role	Počet rolí / karton
500250	ME508 TwinAktiv VV EW70	25 m	4
500251	ME508 TwinAktiv VV EW100	25 m	3
500252	ME508 TwinAktiv VV EW140	25 m	2

Technická specifikace

Vlastnost	DIN	Klasifikace
Třída reakce na oheň	4102	B2 (středně hořlavá)
Dífuze vodní páry	EN ISO 12572	vlhkostně adaptivní, hodnota Sd 0,4 až 20 m
Těsnost proti přívalemému dešti	EN 1027	600 Pa
Propustnost pro vzduch	4108-7	vzduchotěsný, hodnota a < 0,1
Vodotěsnost	EN 20811	třída W1 (až 2000 Pa)
Snášenlivost s běžnými stavebními materiály	52452	ano
Teplotní odolnost		-40 °C až +80 °C
Teplota při zpracování*		od -5 °C do +40 °C
Odolnost proti UV záření		3 měsíce (pouze lícová strana)
Doba skladování		24 měsíců (v suchu, na bezprašném místě, v originálním kartonu)

*Při velmi nízkých teplotách doporučujeme opatřit podkladní plochu penetrací ME901 nebo ME902 nebo ME904.

Příprava

Plochy, na které se fólie bude lepit, musí být suché, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic zhoršujících přilnavost. Pro zaručeně perfektní přilnavost doporučujeme impregnaci přípravkem illbruck ME901, ME902 nebo ME904.

Plochy, na které se fólie umísťuje, musí být suché, bez oleje, mastnoty, prachu a jiných částic zhoršujících přilnavost. Kombinace samolepicích pásek s těsnícími hmotami, které nejsou součástí systému illbruck, může vést k vzájemné interakci. V každém jednotlivém případě je třeba vyzkoušet snášenlivost materiálů. Ohledně přilnavosti různých omítek je třeba provést vlastní zkoušky. V případě problematických výsledků je vhodným řešením zpravidla upevnění omítky na fólii pomocí perlinky.

Zpracování

Upevnění na okně



ME508

TwinAktiv VV

Celoplošně samolepicí okenní fólie illbruck ME508 TwinAktiv VV slouží k utěsnění styčných okenních spár. Je opatřena silně přilnavou samolepicí vrstvou, která umožňuje snadné a rychlé upevnění takřka na jakémkoli podkladu. Díky variabilní hodnotě sd je možné tuto fólii použít v interiéru i exteriéru. Zároveň fólie splňuje princip „větší těsnost zevnitř než zvenčí“. Kromě toho lze fólii omítnat z lícové strany a držít skvěle na řadě běžných stavebních podkladů, jako je např. zdivo, beton, omítka, PVC, sklo, kovy, dřevo a všechny běžné izolační materiály (EPS, XPS, PUR).

Hlavní výhody

- Celoplošná samolepicí vrstva
- Proměnlivá propustnost vodní páry
- Dobře omíatelná
- 1 fólie pro interiéru i exteriér
- Vynikající vysychání spáry díky variabilní hodnotě Sd (prevence proti tvorbě plísní).
- Záruka 10 let v rámci systému „i3“

- Sundejte ochranný proužek z okenní fólie a nalepte ji na očištěný a odmaštěný okenní rám pomocí AA404.
- Fólii naměřte přes 3 strany okna (svislé strany a nadpraží) a nechte přecházet v rozích min. 2 cm přes rohy.
- Na rozích přehněte fólii tam a zpátky. Vznikne tím slepená fólie s uzavřeným přesahem v rozích tzv. uši.
- Na spodní straně svislých částí rámu ponechejte fólii přecházet cca 5 cm.
- Osadte rám, ukotvěte jej a následně aplikujte do styčné okenní spáry aplikujte tepelnou izolaci. Doporučujeme oknařskou elastickou pěnu FM330.
- illbruck ME508 TwinAktiv VV lze použít pro utěsnění okenní připojovací spáry jak v interiéru tak v exteriéru.

Upevnění na zeď

V případě nerovností stavebního tělesa je bezpodmínečně nutné vyrovnaní ostění omítkou nebo cementovým lepidlem.

- Fólii vedte souběžně s osazovacím rámem a stěnou.
- Pomocí ocelového kartáče a smetáku zbavte ostění částic zhoršujících přilnavost jako je prach a volné částice.
- V případě měkkého a drolivého podkladu použijte impregnaci pokladu illbruck ME901 nebo ME902 nebo ME904.
- Sejměte ochrannou vrstvu na široké samolepicí straně a nalepte fólii na ostění.
- Pečlivě přejedte přítlačným válečkem.
- Fólii lze omítat běžně dostupnými maltovými směsi.

Důležité upozornění

Samolepicí upevňovací pruh musí být po celé ploše v kontaktu s osazovacím rámem, jinak by totiž mohlo dojít k problémům s přilnavostí. V zásadě je třeba fólii při pokládání nenapínat. Aby nedocházelo k délkovému pnutí, musí se fólie minimálně každých 12 metrů přerušit a znovu nalepit s přesahem. Přesah v místě styku fólie by měl být min. 20 mm. U svislých spár se horní fólie vždy lepí přes dolní.

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodávkami a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
 IČO: 15 89 08 13
 Slezská 2526/113
 130 00 Praha 3,
 Tel (+420) 296 565 333

Záruka

Doplňková záruka i3

Záruka platí pro stavebníky a týká se vzduchotěsnosti, těsnosti proti přívalovému dešti a tepelně izolační výplně okenní spáry: Pokud systém tyto vlastnosti nesplňuje, uhradí společnost tremco illbruck v prvních 5 letech od expedice výrobku zpracovateli v plné výši náklady na výměnu.

Od 6. do 8. roku činí výše úhrady 60 % a od 9. do 10. roku 20 %. Stavebník je povinen oznámit do 1 měsíce dokončení montážních prací společnosti tremco illbruck a předložit dodací listy k výrobkům, na které se záruka i3 vztahuje. Podrobné záruční podmínky a formulář pro oznámení dokončení prací obdržíte na vyžádání.