

Popis

Pěnový materiál na bázi PVC s převážně uzavřenou strukturou buněk, opatřený na jedné straně tlakovým akrylovým lepidlem, krytým ochranným proužkem.

Forma dodání

- Jednostranně lepicí pěnová páska navinutá do role.

Rozměry

Tloušťka (mm)	1,5	3	4,5	6
Délka (m)	60	30	20	15

Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Hustota	ASTM D1667	220–300 kg/m ³
Tvrdost Shore 00	ASTM D2240	55
Prodloužení při přetržení	DIN 53571	225%
Pevnost v tahu	DIN 53571	24 N/cm ²
Síla potřebná ke stlačení na 30%	ASTM D1667	7–14 N/cm ²
Nasákovost		max. 3 %
Teplotní odolnost		-30 °C až +70 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikační teplota		+5 °C až +40 °C
Skladovatelnost		6 měsíců

Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
- Velmi savé a porézní podklady doporučujeme impregnovat před aplikací pásky materiálem illbruck ME901 Butyl & Bitumen Primer.

Zpracování

- Odvíňte pásku z role, naměřte a uříznete dle potřeby. Poté aplikujte přímo na připravenou podkladní plochu.
- Pásku řádně přitisknete k podkladu illbruck přitlačným válečkem.
- Odstraňte ochranný proužek papíru.
- Pro vytvoření rádného utěsnění páskou TN565 je potřeba, aby byla stlačena minimálně o 30 % své původní tloušťky. Při stlačení více než 80% hrozí destrukce buněčné struktury pásky.

Doporučení



TN565

PVC páska



illbruck TN565 PVC páska je vhodná zejména pro: vytvoření prachotěsné uzávěry, utěsnění spár proti průvanu (nekontrolovatelné proudění vzduchu), přerušení tepelného mostu, zamezení zatékání hnané dešťové vody, tlumení vibrací. Páska je vhodná pro těsnění spár v kovových konstrukcích, fasádách, světlících, montovaných stavebách a pro suché zasklívání. Unikátní složení pěnové hmoty umožňuje nýtovat či šroubovat skrze pásku bez rizika její deformace.

Hlavní výhody

- umožňuje pronýtování či prošroubování
- rychlé, účinné a estetické utěsnění řady aplikací
- odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
- rozměrová stálost i při vysokém zatížení
- excelentní tlumení a pohlcování vibrací a nárazů

Páska má tendenci po čase vytvořit velmi odolné přilnutí i na straně, kde není ošetřena lepidlem. U běžně nerozebíraných aplikací a i takových, kde dochází k oddělení dvou těsněných ploch (např. kovy, plasty) jen velmi zřídka, je nutno počítat s možnou destrukcí pásy a tedy potřebou výměny při zpětné kompletaci.

Důležité upozornění

V případě aplikací na podklady z polykarbonátu nelze TN565 PVC pásku použít do přímého kontaktu!

Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



tremco illbruck s.r.o.
IČO: 15 89 08 13
Slezská 2526/113
130 00 Praha 3,
Tel (+420) 296 565 333